### Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Государственное учреждение образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

### ОГНЕЗАЩИТА И ТУШЕНИЕ ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Сборник материалов I Международной заочной научно-практической конференции

18 мая 2018 года

Минск УГЗ 2018

#### СОДЕРЖАНИЕ

### Секция № 1 «Термоокислительная деструкция и пиролиз твердых горючих материалов»

Назарович А.Н., Рева О.В. Влияние поверхностной огнезащитной обработки	6
полиэфирного утеплителя на механизм его термодеструкции	
Трегубов Д.Г., Іванюк А.В. Исследование процессов термодеструкции в инертной	8
и окислительной среде методом калориметрии	

#### Секция № 2 «Методы и средства тушения твердых горючих материалов»

Зеленов А.А., Кривенко Н.Н. Новые технологии при тушении твердых горючих	11
материалов	
Котов Г.В. Устройство импульсного действия для тонкодисперсного распыления	14
огнегасящей жидкости	
Лихоманов А.О., Камлюк А.Н., Говор Э.Г. Совершенствование оросителей для	16
получения пены низкой кратности в автоматических установках пожаротушения	
Ляхович Д.И., Кулешов В.К. Безводное пожаротушение твёрдых веществ на	18
основе звуковых колебаний специальной формы	
Савельев Д.И. Применение гелеобразующих огнетушащих систем с раздельной	20
подачей для тушения низового лесного пожара	

### Секция № 3 «Замедлители горения твердых горючих материалов: синтез и механизм действия»

Богданова В.В., Бурая О.Н., Тихонов М.М. Определение огнезащитной	23
эффективности замедлителей горения в пенополиуретановом напыляемом	
композиционном материал	
Криваль Д.В., Рева О.В, Влияние особенностей термических превращений	25
фосфатов аммония на эффективность огнезащиты полиамида-6	
Марцуль И.Н., Антоненков А.И. Анализ замедлителей горения твердых горючих	27
материалов	
Рева О.В., Криваль Д.В. Механизм огнезащитного действия неорганических	30
антипиренов, привитых к поверхности полиамидных волокон	

## Секция № 4 «Разработка способов и средств огнезащиты твердых горючих материалов различной природы»

Богданова В.В., Кобец О.И. Направленный синтез азот-фосфорсодержащих	33
замедлителей горения для предотвращения пожаров в природном комплексе	2.5
Бурая О.Н., Богданова В.В., Кобец О.И. Огне-термозащитные свойства	35
вспенивающегося полимерного композита для противопожарных муфт	
Бутко Д.Ю., Сафонова Н.Л. Пожаробезопасные конструкции из каменной ваты	37
Дробыш А.С., Кудряшов В.А. Эффективность огнезащитного лакокрасочного	39
покрытия для композитного материала	
Кобец О.И., Богданова В.В. Комплексный подход к огнезащите и тушению	41
лесных горючих материалов и торфа	
Король А.Ф., Сарасеко Е.Г. Способы огнезащиты строительных конструкций из	44

9,6 %, Рис. 1б. В области температур 190-385 °C, наблюдается несколько отчетливых минимумов при 192, 254.7, 338.1 °C, вне сомнения, отражает процессы расплавления и разложения компонентов огнезащитной композиции с поглощением значительного количества тепла (-1063 Дж/г), которые блокируют процесс деструкции полиэфира. Активное разложение полиэфира на мономеры и их разрушение с потерей массы 68,74 % начинается только после достижения 385 °C; причем пламенное горение продуктов деструкции отсутствует — выделения соответствующего количества теплоты не зафиксировано вплоть до 600 °C. Остаточная коксовая масса — 15,92 % — практически в 10 раз превышает таковую для исходного полиэфирного утеплителя Рис. 16.

Таким образом, в результате многостадийной огнезащитной обработки полиэфирного нетканого волокнистого материала, происходит не только замедление деструкции полиэфира и затруднение выхода продуктов в газовую фазу, но и формирование остеклованного слоя на границе раздела фаз, и, как следствие, исчезновение пламенного горения материала.

# ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ В ИНЕРТНОЙ И ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ МЕТОДОМ КАЛОРИМЕТРИИ

Трегубов Д.Г., Іванюк А.В.

Национальный университет гражданской защиты Украины

Термодеструкция является главным этапом химических превращений многих веществ и материалов под воздействием внешнего тепла. Эффект пиролиза некоторых твердых материалов используют в ряде технологических процессов переработки: например, при газификации угля, карбонизации угля или древесины, утилизации шин и других. С точки зрения пожарной опасности следует отметить, что значительную долю пожарной нагрузки составляют углеводороды и их производные, термодеструкция которых протекает с образованием летучих продуктов разложения твердого углеродистого остатка. Направление термодеструкции углеводородов определяет возможность дальнейшего пламенного или беспламенного горения. Не все материалы, поведение которых нас интересует пожаре, будут проходить на стадию термодеструкции состоящие одного элемента, ИЗ металлургический кокс, древесный уголь, металлы, сера, фосфор и др. Но для всех твердых горючих материалов следующей стадией будет протекание термоокислительных экзотермических процессов. Исследуемые превращения материалов являются важной стадией большинства случаев самовозгорания, в особенности его теплового механизма.

Самовозгорание складируемых веществ представляет значительную проблему в разных областях народного хозяйства, например в угледобывающей, углеперерабатывающей промышленности, теплоэнергетике, сельском хозяйстве и дугое. Эта проблема требует беспрерывного контроля температур в объеме хранящегося вещества или наличия индикаторных газов для предотвращения возникновения пожаров, т.е. путем регистрации очагов самонагревания. Т.е. исследование процессов пиролиза и термоокислительных превращений в материале представляет собой важную задачу пожарной безопасности.

Простым, но не точным индикатором степени термодеструкции материала является степень его газификации или же потеря массы в процессе нагрева, поскольку в этом параметре учитывается влага, потерянная при сушке материала.

Полную информативность 0 процессах пиролиза термоокислительной деструкции с регистрацией теплот химических и фазовых превращений, изменений массы, онжом получить дифференциально-термического анализа [1]. Для оценки поведения материалов в условиях теплового воздействия пожара можно отметить следующие недостатки данного метода: использование малых навесок, мелкодисперсных образцов, внешний нагрев, что создает инерционность измерения, достаточно сложная процедура калибровки измерения.

Упрощение измерения поведения веществ при нагреве можно добиться с использованием принципа регистрации тепловых эффектов методом компенсации мощности электроконтактного нагрева смеси измеряемого и эталонного материала относительно базового графика для этого же эталонного материала [2] с определением температур, при которых возникает и интенсифицируется тепловыделение. Методика предполагает проведение испытаний зернистых, а не мелкоизмельченных материалов, как в случае современных методик дифференциальнотермического анализа, поэтому измерению подлежат непосредственно свойства исходного материала без предварительного изменения его структуры, а энергия вводится практически в измеряемый образец. Испытания проводят в инертной или окислительной среде, в статическом или динамическом режиме.

При анализе термограмм вторая графическая производная (рис. 1) — показывает наличие в исследуемом объеме экзо- (спад зависимости) и эндотермических (возрастание зависимости) эффектов и соответствующие

им температуры.




Рисунок 1 — Динамика энергетических эффектов в окислительной среде 1 - металлургический кокс; 2 — уголь марки A; 3 - лабораторный кокс; 4 - полукокс.

По данным анализа можно выделить на разных температурах адсорбционные процессы, эндотермические пики структурной перестройки или термодеструкции, начало окисления летучих продуктов разложения, начало самонагревания вследствие термоокислительных процессов.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. Папко Л.Ф. Физико-химические методы исследования неорганических веществ. Практикум / Л.Ф. Папко, А.П. Кравчук. Минск: БГТУ, 2013.-95 с.
- 2. Трегубов Д.Г. Застосування методу термічного випробування матеріалів у обертовій камері / Д.Г. Трегубов // Проблемы пожарной безоп. Х.: 2013. №34. С. 161-166. Режим доступа: http://repositsc.nuczu.edu.ua /handle/123456789/3167.